



# Standard materials

常備在庫品です。

## 標準素材

- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99.5%UP Type LA995  
333X333X7.0t 焼放し 反り 0.5mm  
表面研磨して、1~5mm厚みで、ご提供できます。



Model	単位	LA995
熱伝導率	W/m・K(RT)	30
熱放射率	(100°C)	
熱膨張係数	10 <sup>-6</sup> /°C(RT~400°C)	7.3
電気抵抗	Ω・cm(RT)	>10 <sup>14</sup>
耐電圧	kV/mm(RT)	12
誘電率	(1MHz)	10
誘電正接	10-4(1MHz)	3
曲げ強度	MPa	450
密度	g/cm <sup>3</sup>	3.9
Y(Yttrium)	wt%	-
O(Oxygen)	%	-



ご連絡先; ラックデザイン(株)  
e-mail ; [luckdesign.info@gmail.com](mailto:luckdesign.info@gmail.com)  
tel ; 0944-85-9536